

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ

Сортамент

ГОСТ
8734—75

Seamless steel tubes cold deformed. Range

МКС 23.040.10
ОКП 13 4400, 13 5100

Дата введения 01.01.77

1а. Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1483—78.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1. Наружный диаметр, толщина стенки и теоретическая масса труб должны соответствовать указанным в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. В зависимости от отношения наружного диаметра ($D_{\text{н}}$) к толщине стенки (s) трубы подразделяются на:

особотонкостенные при $D_{\text{н}}/s$ более 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее;

тонкостенные при $D_{\text{н}}/s$ от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм;

толстостенные при $D_{\text{н}}/s$ от 6 до 12,5;

особотолстостенные при $D_{\text{н}}/s$ менее 6.

3. По длине трубы должны изготавляться:

немерной длины от 1,5 до 11,5 м;

мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 мм; по заказу внешнеторговых организаций трубы изготавливают мерной длиной от 4 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 мм;

длины, кратной мерной, от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на общую длину не более оговоренных для труб мерной длины.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в табл. 2.

5. По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготавляться с комбинированными предельными отклонениями, например по наружному диаметру — повышенной точности по ГОСТ 9567, а по толщине стенки — обычной точности, либо с односторонним допуском на размеры. Значение одностороннего допуска не должно превышать суммы двухсторонних предельных отклонений, приведенных в табл. 2. При этом значение теоретической массы 1 м труб вычисляется по среднему арифметическому значению суммы плюсового и минусового предельных отклонений, приведенных в табл. 2.

Таблица 1

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм														
	Особоогонкостенные					Тонкостенные					Толстостенные				
	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	
5	0,0348	0,0454	0,0555	0,0651	0,0829	0,0986	0,112	0,124	0,129	0,174	0,186	0,197	—	—	—
6	0,0422	0,0552	0,0678	0,0799	0,103	0,123	0,142	0,159	0,166	0,213	0,231	0,247	0,260	0,277	—
7	0,0496	0,0651	0,0801	0,0947	0,122	0,148	0,172	0,193	0,203	0,253	0,275	0,296	0,315	0,339	—
8	0,0570	0,0750	0,0925	0,110	0,142	0,173	0,201	0,228	0,240	0,277	0,292	0,320	0,345	0,369	0,401
9	0,0644	0,0847	0,105	0,124	0,162	0,197	0,231	0,262	0,277	0,320	0,345	0,369	0,395	0,426	0,462
10	0,0718	0,0947	0,117	0,139	0,182	0,222	0,260	0,297	0,314	0,332	0,364	0,395	0,426	0,462	0,462
11	0,0792	0,105	0,129	0,154	0,201	0,247	0,290	0,331	0,351	0,371	0,408	0,444	0,477	0,524	—
12	0,0866	0,114	0,142	0,169	0,221	0,271	0,320	0,366	0,388	0,410	0,453	0,493	0,532	0,586	—
13	0,0940	0,124	0,154	0,184	0,241	0,296	0,349	0,401	0,425	0,450	0,497	0,543	0,586	0,647	—
14	0,101	0,134	0,166	0,198	0,260	0,321	0,379	0,435	0,462	0,489	0,542	0,592	0,640	0,709	—
15	0,109	0,144	0,179	0,213	0,280	0,345	0,408	0,470	0,499	0,529	0,586	0,641	0,694	0,771	—
16	0,116	0,154	0,191	0,228	0,300	0,370	0,438	0,504	0,536	0,568	0,630	0,691	0,749	0,832	—
17	0,124	0,164	0,203	0,243	0,320	0,395	0,468	0,539	0,573	0,608	0,675	0,740	0,803	0,894	—
18	0,131	0,174	0,216	0,258	0,339	0,419	0,497	0,573	0,610	0,647	0,719	0,789	0,857	0,956	—
19	0,138	0,183	0,228	0,272	0,359	0,444	0,527	0,608	0,647	0,687	0,764	0,838	0,911	1,017	—
20	0,146	0,193	0,240	0,287	0,379	0,469	0,556	0,642	0,684	0,726	0,808	0,888	0,966	1,079	—
21	—	0,203	0,253	0,302	0,399	0,493	0,586	0,677	0,721	0,765	0,852	0,937	1,020	1,141	—
22	—	0,213	0,265	0,317	0,418	0,518	0,616	0,711	0,758	0,805	0,897	0,986	1,074	1,202	—
23	—	0,223	0,277	0,331	0,438	0,543	0,645	0,746	0,795	0,844	0,941	1,036	1,129	1,264	—
24	—	0,233	0,290	0,346	0,458	0,567	0,675	0,780	0,832	0,884	0,985	1,085	1,183	1,326	—
25	—	0,243	0,302	0,361	0,477	0,592	0,704	0,815	0,869	0,923	1,030	1,134	1,237	1,387	—
26	—	0,253	0,314	0,376	0,497	0,617	0,734	0,849	0,906	0,963	1,074	1,184	1,291	1,449	—
27	—	0,262	0,327	0,391	0,517	0,641	0,764	0,884	0,943	1,002	1,119	1,233	1,346	1,511	—
28	—	0,272	0,339	0,405	0,537	0,666	0,793	0,918	0,980	1,042	1,163	1,282	1,400	1,572	—
30	—	0,292	0,364	0,435	0,576	0,715	0,852	0,987	1,054	1,121	1,252	1,381	1,508	1,695	—
32	—	0,312	0,388	0,465	0,616	0,764	0,911	1,056	1,128	1,200	1,341	1,480	1,617	1,819	—
34	—	0,331	0,413	0,494	0,655	0,814	0,971	1,126	1,202	1,278	1,429	1,578	1,725	1,942	—
35	—	0,341	0,425	0,509	0,675	0,838	1,000	1,160	1,239	1,318	1,474	1,628	1,780	2,004	—
36	—	0,351	0,438	0,524	0,694	0,863	1,030	1,195	1,276	1,357	1,518	1,677	1,834	2,065	—
38	—	0,371	0,462	0,553	0,734	0,912	1,089	1,264	1,350	1,436	1,607	1,776	1,942	2,189	—
40	—	0,391	0,487	0,583	0,773	0,962	1,148	1,333	1,424	1,515	1,696	1,874	2,051	2,312	—

С. 3 ГОСТ 8734-75

Продолжение табл. I

Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм							
	2,8	3,0	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
Особоустойчивые								
5	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0,497	0,518	0,537	0,561	0,647	0,734	0,820	0,888
11	0,566	0,592	0,616	0,647	0,734	0,820	0,906	0,986
12	0,635	0,666	0,694	0,734	0,820	0,906	0,993	1,085
13	0,704	0,740	0,773	0,820	0,906	0,993	1,079	1,184
14	0,773	0,814	0,852	0,906	0,986	1,085	1,184	1,356
15	0,842	0,888	0,931	0,993	1,085	1,184	1,276	1,356
16	0,911	0,962	1,010	1,079	1,184	1,282	1,387	1,480
17	0,981	1,036	1,089	1,165	1,252	1,381	1,498	1,603
18	1,050	1,110	1,168	1,247	1,338	1,480	1,609	1,726
19	1,119	1,184	1,247	1,326	1,424	1,578	1,720	1,850
20	1,188	1,258	1,332	1,405	1,511	1,677	1,831	1,967
21	1,257	1,332	1,405	1,484	1,597	1,776	1,942	2,072
22	1,326	1,406	1,484	1,563	1,683	1,874	2,053	2,220
23	1,395	1,480	1,554	1,641	1,769	1,973	2,164	2,374
24	1,464	1,554	1,641	1,720	1,856	2,072	2,275	2,515
25	1,533	1,628	1,720	1,800	1,942	2,170	2,386	2,589
26	1,602	1,702	1,776	1,850	1,942	2,170	2,497	2,781
27	1,671	1,776	1,850	1,957	2,028	2,269	2,608	2,916
28	1,740	1,850	1,957	2,115	2,115	2,368	2,836	3,052
30	1,878	1,998	2,115	2,287	2,565	2,830	3,083	3,323
32	2,016	2,146	2,273	2,460	2,762	3,052	3,329	3,594
34	2,154	2,294	2,430	2,633	2,959	3,274	3,576	3,866
35	2,223	2,367	2,510	2,719	3,058	3,385	3,699	4,001
36	2,293	2,441	2,588	2,805	3,157	3,496	3,822	4,137
38	2,431	2,589	2,746	2,978	3,354	3,718	4,069	4,408
40	2,569	2,737	2,904	3,150	3,551	3,940	4,316	4,680

Продолжение табл. I

С. 5 ГОСТ 8734—75

Продолжение табл. I

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм														
	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	
Особботонкостенные															
42	—	—	—	—	—	—	1,011	1,207	1,402	1,498	1,594	1,785	1,973	2,159	2,435
45	—	—	—	—	—	—	1,085	1,296	1,505	1,609	1,712	1,918	2,121	2,322	2,620
48	—	—	—	—	—	—	1,159	1,385	1,609	1,720	1,831	2,051	2,269	2,435	2,805
50	—	—	—	—	—	—	1,208	1,444	1,678	1,794	1,910	2,140	2,368	2,594	2,929
51	—	—	—	—	—	—	1,233	1,474	1,712	1,831	1,949	2,184	2,417	2,648	2,990
53	—	—	—	—	—	—	1,282	1,533	1,782	1,905	2,028	2,273	2,515	2,756	3,114
54	—	—	—	—	—	—	1,307	1,563	1,816	1,942	2,068	2,317	2,565	2,810	3,175
56	—	—	—	—	—	—	1,356	1,622	1,885	2,016	2,147	2,406	2,663	2,919	3,298
57	—	—	—	—	—	—	1,381	1,651	1,920	2,053	2,186	2,450	2,713	2,973	3,360
60	—	—	—	—	—	—	1,455	1,740	2,023	2,164	2,304	2,584	2,861	3,136	3,545
63	—	—	—	—	—	—	1,529	1,829	2,127	2,275	2,423	2,717	3,009	3,499	3,730
65	—	—	—	—	—	—	1,578	1,888	2,196	2,349	2,502	2,806	3,107	3,407	3,853
68	—	—	—	—	—	—	1,652	1,977	2,299	2,460	2,620	2,939	3,255	3,570	4,038
70	—	—	—	—	—	—	1,702	2,036	2,368	2,534	2,699	3,027	3,354	3,673	4,162
73	—	—	—	—	—	—	1,776	2,125	2,472	2,645	2,817	3,161	3,502	3,841	4,347
75	—	—	—	—	—	—	1,825	2,184	2,541	2,719	2,896	3,249	3,601	3,930	4,470
76	—	—	—	—	—	—	1,850	2,214	2,576	2,756	2,936	3,294	3,650	4,004	4,532
80	—	—	—	—	—	—	2,331	2,714	2,904	3,094	3,471	3,847	4,221	4,778	5,333
83	—	—	—	—	—	—	2,420	2,817	3,015	3,212	3,605	3,995	4,383	4,963	5,395
85	—	—	—	—	—	—	2,480	2,886	3,089	3,291	3,693	4,094	4,492	5,086	5,703
89	—	—	—	—	—	—	2,598	3,024	3,237	3,449	3,871	4,291	4,709	5,333	6,011
90	—	—	—	—	—	—	—	2,628	3,059	3,274	3,488	3,915	4,340	4,763	5,395
95	—	—	—	—	—	—	—	2,776	3,232	3,459	3,685	4,137	4,587	5,034	5,703
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,644	3,883	4,359	4,834	5,306	6,011
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,718	3,962	4,448	4,933	5,414	6,135
108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,940	4,198	4,714	5,228	5,740	6,504
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,014	4,277	4,803	5,327	5,849	6,628
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,384	4,672	5,247	5,820	6,391	7,244
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,754	5,066	5,691	6,313	6,934	7,861
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,461	5,135	6,807	7,476	8,477	9,104
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,579	7,300	8,019
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,793	8,561
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,286	9,104

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм														
	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	
Тонкостенные															
42	—	—	—	—	—	—	1,011	1,207	1,402	1,498	1,594	1,785	1,973	2,159	2,435
45	—	—	—	—	—	—	1,085	1,296	1,505	1,609	1,712	1,918	2,121	2,322	2,620
48	—	—	—	—	—	—	1,159	1,385	1,609	1,720	1,831	2,051	2,269	2,435	2,805
50	—	—	—	—	—	—	1,208	1,444	1,678	1,794	1,910	2,140	2,368	2,594	2,929
51	—	—	—	—	—	—	1,233	1,474	1,712	1,831	1,949	2,184	2,417	2,648	2,990
53	—	—	—	—	—	—	1,282	1,533	1,782	1,905	2,028	2,273	2,515	2,756	3,114
54	—	—	—	—	—	—	1,307	1,563	1,816	1,942	2,068	2,317	2,565	2,810	3,175
56	—	—	—	—	—	—	1,356	1,622	1,885	2,016	2,147	2,406	2,663	2,919	3,298
57	—	—	—	—	—	—	1,651	1,920	2,053	2,186	2,450	2,713	2,973	3,360	3,805
60	—	—	—	—	—	—	1,740	2,023	2,164	2,304	2,584	2,861	3,136	3,545	3,805
63	—	—	—	—	—	—	1,829	2,127	2,275	2,423	2,717	3,009	3,499	3,730	3,805
65	—	—	—	—	—	—	1,888	2,196	2,349	2,502	2,806	3,107	3,407	3,853	3,805
68	—	—	—	—	—	—	1,977	2,299	2,460	2,620	2,939	3,255	3,570	3,888	4,038
70	—	—	—	—	—	—	2,036	2,368	2,534	2,699	3,027	3,354	3,673	4,162	4,347
73	—	—	—	—	—	—	2,036	2,368	2,534	2,699	3,027	3,354	3,673	4,162	4,347
75	—	—	—	—	—	—	2,125	2,472	2,645	2,817	3,161	3,502	3,841	4,221	4,778
76	—	—	—	—	—	—	2,176	2,541	2,719	2,896	3,249	3,601	3,930	4,470	4,805
80	—	—	—	—	—	—	2,331	2,714	2,904	3,094	3,471	3,847	4,221	4,778	5,333
83	—	—	—	—	—	—	2,420	2,817	3,015	3,212	3,605	3,995	4,383	4,963	5,395
85	—	—	—	—	—	—	2,480	2,886	3,089	3,291	3,693	4,094	4,492	5,086	5,703
89	—	—	—	—	—	—	2,598	3,024	3,237	3,449	3,871	4,291	4,709	5,333	6,011
90	—	—	—	—	—	—	—	2,628	3,059	3,274	3,488	3,915	4,340	4,763	5,395
95	—	—	—	—	—	—	—	2,776	3,232	3,459	3,685	4,137	4,587	5,034	5,703
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,644	3,883	4,359	4,834	5,306	6,011
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,718	3,962	4,448	4,933	5,414	6,135
108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,940	4,198	4,714	5,228	5,740	6,504
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,014	4,277	4,803	5,327	5,849	6,628
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,384	4,672	5,247	5,820	6,391	7,244
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,754	5,066	5,691	6,313	6,934	7,861
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,461	5,135	6,807	7,476	8,477	9,104
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,579	7,300	8,019
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,793	8,561
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,286	9,104

Продолжение табл. I

Наружный диаметр, мм			Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм							
	2,8	3,0	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Тонкостенные										
Толстостенные										
42	2,707	2,885	3,062	3,299	3,323	3,749	4,162	4,562	4,951	5,327
45	2,914	3,107	3,299	3,535	3,582	4,044	4,495	4,932	5,358	5,771
48	3,121	3,329	3,535	3,841	3,841	4,340	4,827	5,302	5,765	6,215
50	3,259	3,477	3,693	4,014	4,538	5,049	5,549	6,036	6,511	6,972
51	3,328	3,551	3,772	4,100	4,636	5,160	5,672	6,172	6,659	7,132
53	3,466	3,699	3,930	4,273	4,834	5,382	5,919	6,443	6,955	7,453
54	3,535	3,773	4,009	4,359	4,932	5,493	6,042	6,578	7,103	7,613
56	3,674	3,921	4,167	4,532	5,130	5,715	6,289	6,850	7,398	7,934
57	3,743	3,995	4,246	4,618	5,228	5,826	6,412	6,985	7,546	8,095
60	3,950	4,217	4,482	4,877	5,524	6,159	6,782	7,392	7,990	8,575
63	4,157	4,439	4,719	5,136	5,820	6,492	7,152	7,799	8,434	9,056
65	4,295	4,587	4,877	5,308	6,017	6,714	7,398	8,070	8,730	9,377
68	4,502	4,809	5,113	5,567	6,313	7,047	7,768	8,477	9,174	9,857
70	4,640	4,957	5,271	5,740	6,511	7,269	8,015	8,749	9,470	10,178
73	4,847	5,179	5,508	5,999	6,807	7,602	8,385	9,156	9,914	10,659
75	4,986	5,327	5,666	6,172	7,004	7,824	8,631	9,427	10,210	10,980
76	5,055	5,401	5,745	6,258	7,103	7,935	8,755	9,562	10,358	11,140
80	5,331	5,697	6,060	6,603	7,497	8,379	9,248	10,105	10,950	11,781
83	5,538	5,919	6,298	6,862	7,793	8,712	9,618	10,512	11,394	12,263
85	5,676	6,067	6,455	7,035	7,990	8,934	9,865	10,783	11,690	12,584
88	5,952	6,363	6,771	7,380	8,385	9,378	10,358	11,326	12,281	13,225
90	6,021	6,437	6,850	7,466	8,484	9,489	10,481	11,461	12,429	13,385
95	6,367	6,867	7,244	7,898	8,977	10,043	11,098	12,140	13,169	14,187
100	6,712	7,176	7,639	8,329	9,470	10,598	11,714	12,818	13,909	14,988
102	6,850	7,324	7,797	8,502	9,667	10,820	11,961	13,089	14,205	15,308
108	7,264	7,768	8,270	9,020	10,259	11,486	12,701	13,903	15,093	16,269
110	7,402	7,916	9,428	9,193	10,456	11,708	12,947	14,174	15,389	16,590
120	8,093	8,656	9,217	10,056	11,443	12,818	14,180	15,531	16,868	18,193
130	8,783	9,396	10,007	10,919	12,429	13,928	15,413	16,887	18,348	19,796
140	9,474	10,136	10,796	11,782	13,416	15,037	16,646	18,243	19,828	21,400
150	10,164	10,876	11,584	12,645	14,402	16,147	17,880	19,600	21,308	23,003
160	10,855	11,616	12,374	13,508	15,389	17,257	19,113	20,956	22,787	24,606
170	11,546	12,355	13,163	14,371	16,375	18,367	20,346	22,312	24,267	26,209

Особотехнические

С. 7 ГОСТ 8734-75

Продолжение табл. I

Теоретическая масса 1 м трубы притолщине стенки 3мм

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм																	
	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10	11	12	14	16	18	20	22	24				
42	6,381	6,708	7,023	7,324	7,990	8,317	8,632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	6,936	7,300	7,651	8,280	8,656	9,020	9,371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	7,491	7,892	8,699	9,110	9,489	9,865	10,580	11,246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	7,861	8,286	8,484	8,909	9,322	9,723	10,111	10,851	11,542	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	8,046	8,878	9,328	9,766	10,191	10,604	11,394	12,133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	8,416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	8,601	9,075	9,538	9,988	10,426	10,851	11,665	12,429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	8,971	9,470	9,957	10,432	10,894	11,345	12,207	13,021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	9,156	9,667	10,167	10,654	11,128	11,591	12,479	13,317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	9,710	10,259	10,796	11,320	11,831	12,331	13,293	14,205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	10,265	10,851	11,424	11,985	12,534	13,070	14,106	15,093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	10,635	11,246	11,844	12,429	13,003	13,564	14,649	15,685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	11,190	11,838	12,473	13,095	13,706	14,304	15,463	16,573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	11,560	12,232	12,892	13,539	14,174	14,97	16,005	17,164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	12,115	12,824	13,521	14,205	14,877	15,537	16,819	18,052	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	12,485	13,219	13,940	14,649	15,345	16,030	17,362	18,644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	12,670	13,416	14,150	14,871	15,580	16,276	17,633	18,940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	13,410	14,205	14,988	15,759	16,517	17,263	18,718	20,124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	13,965	14,797	15,617	16,425	17,220	18,003	19,532	21,012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	14,334	15,191	16,036	16,868	17,688	18,496	20,074	21,603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	15,074	15,981	16,875	17,756	18,626	19,483	21,160	22,787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	15,259	16,178	17,084	17,978	18,860	19,729	21,431	23,083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	16,184	17,164	18,132	19,088	20,031	20,962	22,787	24,563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	17,109	18,151	19,180	20,198	21,203	22,192	24,44	26,043	29,692	33,145	36,400	—	—	—	—	—	—	—
102	17,479	18,545	19,600	20,642	21,671	22,689	24,686	26,634	30,383	33,934	37,288	—	—	—	—	—	—	—
108	18,589	19,729	20,857	21,973	23,077	24,168	26,314	28,410	32,455	36,302	39,952	—	—	—	—	—	—	—
110	18,959	20,124	21,277	22,417	23,546	24,662	26,856	29,002	33,145	37,091	40,839	44,391	47,745	—	—	—	—	—
120	20,808	22,097	23,373	24,637	25,888	27,128	29,569	31,961	36,598	41,037	45,278	49,323	53,170	—	—	—	—	—
130	22,658	24,070	25,469	26,856	28,231	29,504	32,282	34,921	40,050	44,983	49,718	54,255	58,596	—	—	—	—	—
140	24,507	26,043	27,565	29,076	30,574	32,060	34,995	37,880	43,503	48,928	54,157	59,188	64,021	—	—	—	—	—
150	26,357	28,016	29,662	31,295	32,917	34,526	37,707	40,839	46,955	52,874	58,596	64,120	69,447	—	—	—	—	—
160	28,207	29,988	31,758	33,515	35,260	36,992	40,420	43,799	50,408	56,820	63,035	69,052	74,872	—	—	—	—	—
170	30,056	31,961	33,854	35,733	37,603	39,458	43,133	46,758	53,861	60,766	67,174	73,984	80,298	86,414	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

Наружный диаметр, мм	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5
Особогоночстенные														
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,779 9,647 10,944
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм													
	2,8	3,0	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
Особогоночстенные														
180	12,236	13,095	13,952	15,235	17,362	19,476	21,579	23,669	25,747	27,812	29,865	31,591	33,318	35,044
190	12,927	13,835	14,742	16,098	18,348	20,586	22,812	25,025	27,226	29,415	31,018	32,621	34,224	36,770
200	—	14,575	15,531	16,961	19,335	21,696	24,045	26,382	28,706	30,186	32,621	34,224	36,770	37,430
210	—	15,315	16,320	17,824	20,321	22,806	25,278	27,738	30,094	31,665	34,224	36,770	39,033	41,949
220	—	16,055	17,109	18,687	21,308	23,915	26,511	28,977	31,807	34,625	37,430	39,033	41,949	—
240	—	—	—	—	—	—	27,244	30,210	33,164	36,104	39,033	41,949	—	—
250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм													
	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10	11	12	14	16	18	20	22	24
Тонкостенные														
180	31,906	33,934	35,950	37,954	39,945	41,925	45,846	49,718	57,313	64,712	74,913	78,917	85,723	92,333
190	33,755	35,907	38,046	40,174	42,288	44,391	48,558	52,677	60,766	68,658	76,352	83,849	91,149	98,251
200	35,605	37,880	40,143	42,393	44,631	46,857	51,271	55,636	64,218	72,603	80,791	88,781	96,574	104,170
210	37,455	39,853	42,239	44,613	46,974	49,323	53,984	58,596	67,671	76,549	85,230	93,714	102,000	110,089
220	39,304	41,826	44,335	46,832	49,317	51,789	56,697	61,555	71,124	80,495	89,669	98,646	107,425	116,008
240	43,003	45,772	48,528	51,271	54,002	56,721	62,122	67,474	78,029	88,387	98,547	108,511	118,276	127,845
250	44,853	47,744	50,624	53,491	56,345	59,188	64,835	70,433	81,481	92,333	102,986	113,443	123,702	133,764

Причина:

1. Теоретическую массу 1 м длины трубы вычисляют в килограммах по формуле

$$M = 0,02466148 \cdot s (D_h - s),$$

где D_h — наружный диаметр, мм; s — толщина стенки, мм.При определении теоретической массы 1 м труб за исходную величину принимается плотность стали 7,85 г/см³.

C. 9 ГОСТ 8734—75

2. По требованию потребителя допускается изготовление труб диаметром 4 мм с толщиной стенки от 0,2 до 1,2 мм, диаметрами 125 и 133 мм с толщиной стенки от 2,0 до 20 мм, а также размерами 29·5,5; 32·8,5; 33·1,5; 33·8,0; 39·3,0; 41·5,5; 43·8,0; 44·3,0; 46·3,0; 46·6,0; 55·9,0; 58·4,0 и 84·8,0 мм.

3. Трубы диаметром 100 мм и более с отношением D_h/s более 50 и трубы с отношением D_h/s менее 4 поставляются по согласованной с заказчиком технической документации.

Т а б л и ц а 2

Размеры труб	Предельные отклонения
Наружный диаметр, мм:	
от 4 до 10 включ.	±0,15 мм
св. 10 » 30 »	±0,30 мм
» 30 » 50 »	±0,40 мм
» 50	±0,8 %
Толщина стенки, мм:	
до 1	±0,12 мм
св. 1 до 5 включ.	±10 %
» 1 » 2,5 при диаметре 110 мм и более	±12 %
св. 5	±8 %

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Трубы должны изготавляться по наружному диаметру и по толщине стенки. По требованию потребителя трубы должны изготавляться по внутреннему диаметру и толщине стенки, а также по наружному и внутреннему диаметру и разностенности.

Предельные отклонения по внутреннему диаметру труб не должны превышать соответствующих предельных отклонений по наружному диаметру.

Для труб с внутренним диаметром 10 мм и менее предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

7. Овальность и разностенность труб не должны выводить их размеры за предельные отклонения соответственно по наружному диаметру и толщине стенки.

8. Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать:

3 мм — для труб диаметром от 4 до 8 мм;

2 мм — для труб диаметром от 8 до 10 мм;

1,5 мм — для труб диаметром свыше 10 мм.

По требованию потребителя кривизна труб диаметром 20—90 мм не должна превышать 1 мм на 1 м длины.

П р и м е ч а н и е. Для труб с отношением наружного диаметра D_h к толщине стенки s , равным 50 и более, изготавляемых без термической обработки, нормы кривизны устанавливаются соглашением изготовителя с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. Материал труб и технические требования к ним — по ГОСТ 8733.

П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й

Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 2,0 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 20, с поставкой по химическому составу (по группе Б) ГОСТ 8733:

Труба $\frac{70 \cdot 2 \cdot 1250 \text{ кр ГОСТ 8734—75}}{\text{Б 20 ГОСТ 8733—74}}$

То же, длиной 6000 мм (мерная длина), из стали марки 20, с поставкой по механическим свойствам и химическому составу (по группе В) ГОСТ 8733:

Труба $\frac{70 \cdot 2 \cdot 6000 \text{ ГОСТ 8734—75}}{\text{Б 20 ГОСТ 8733—74}}$

То же, с комбинированными предельными отклонениями (по диаметру повышенной точности по ГОСТ 9567, по толщине стенки обычной точности):

Труба $\frac{70 \text{ н.2} 6000 \text{ ГОСТ 8734—75}}{B 20 \text{ ГОСТ 8733—74}}$

То же, немерной длины, с поставкой без нормирования механических свойств и химического состава, но с указанием значения гидравлического давления (по группе Д) ГОСТ 8733:

Труба $\frac{70 \cdot 2 \text{ ГОСТ 8734—75}}{\Delta \text{ ГОСТ 8733—74}}$

То же, из стали марки 10, с поставкой по механическим свойствам, контролируемым на термически обработанных образцах, и по химическому составу (по группе Г) ГОСТ 8733:

Труба $\frac{70 \cdot 2 \text{ ГОСТ 8734—75}}{\Gamma 10 \text{ ГОСТ 8733—74}}$

Труба внутренним диаметром 70 мм и толщиной стенки 2,5 мм немерной длины, из стали марки 40Х, поставкой по группе В по ГОСТ 8733:

Труба $\frac{D_{\text{вн}} 70 \cdot 2,5 \text{ ГОСТ 8734—75}}{B 40X \text{ ГОСТ 8733—74}}$

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.10.75 № 2604

2. ВЗАМЕН ГОСТ 8734—58

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8733—74	9
ГОСТ 9567—75	5; 9

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 11.11.91 № 1714

5. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1978 г., ноябре 1981 г., марте 1988 г. (ИУС 9—78, 2—82, 6—88)